Colección de Tapices 1

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

Colección ZENZE

negro · verde · vino · café claro · chocolate · canario

blanco · crema · verde manzana · peach · rojo · azúl acero

Colección CANCUN

tabaco oscuro · oxford · zapote · rojo · vino · aqua

verde méxico · tazúl plata · azúl lago · azúl eléctrico · azúl · negro

Colección OFFICE CREP

marino · azúl medio · vino · rojo · azabache · gris

verde · perla · aceituna · azul/negro bitonado · gris/negro bitonado · café/negro bitonado



morado · cobalto · turquesa · celeste · verde aguamarina · abedul

trigo · arenilla · ambar · rojo/negro bitonado · marino/negro bitonado · beige/negro bitonado



vainilla · angora · olivo · verde jardin · amarillo · café

cereza · eléctrico · mar · blanco óptico · lila · zafiro

Colección de Tapices 2

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

Colección ADISSON



plumbago · shedron · orange · caramello · mango · verde hoja

pera · tabaco · plata · gris · fiusha · chocolate

Colección KANSAS



rojo · oro · negro · oxford · chocolate · eléctrico

Colección OLIMPYA



rojizo · oxford · negro · naranja · tabaco · plumbago

Colección ALESSIA

red · mango · oxford · paja · negro · eléctrico

Colección MICROESPACIAL



oxford · plomo · verde limón · naranja · lila · azúl claro

azúl rey · marino · negro · café oscuro · rojo · rosa fuerte

Colección MALLA FURNY

negro · naranja · limón · beige · gris · plata

rojo · vino · rey · océano · cobalto · azúl rey

Colección de Tapices 1

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

COLECCION ZENZE

COLORES
negro, verde, vino, café claro, chocolate, canario, blanco, crema, verde manzana, peach, rojo y azúl acero.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	4
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	3
elongación a la ruptura	Extension at break	Pie	ASTM D751-79	%	100
elongación a la ruptura	Extension at break	Trama	ASTM D751-79	%	150
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	8
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	6
adhesión al soporte	Suport adhesion	Pie	ASTM D751-79	KGS/CM	1
adhesión al soporte	Suport adhesion	Trama	ASTM D751-79	KGS/CM	1
flexión	Flexion	Pie	BALLY TEST 100FLEX/MIN	Nº FLEXIONES	100,000
flexión	Flexion	Trama	BALLY TEST 100FLEX/MIN	Nº FLEXIONES	100,000
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	1.0 mín / 1,25 máx
				Gauges	mín 40 / 50 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	gr/m²	820 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	45 - 50
composición	Composition		100% PVC 100% PVC		
composición soporte	Suport composition		100% POLIESTER 100% Polyester		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

COLECCION CANCUN

COLORES
tabaco oscuro, oxford, zapote, rojo, vino, aqua, verde méxico, azúl plata, azúl lago, azúl eléctrico, azúl y negro.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D 5034	Lbs	415
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D 5034	Lbs	417
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	ASTM D 2261	Lbs	58
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	ASTM D 2261	Lbs	58
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 1175	Dobles fricciones	más de 19,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 1175	Dobles fricciones	más de 19,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4.5 Escala gris 4.5 Escala gris 4.5 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Lbs	50
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Lbs	50
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 3597		4.5
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		AATCC 16		5 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	1.15 mín / 2.5 máx
				Gauges	mín 60 / 100 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	143 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs (1 X 1.43 m)	620 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	55 - 60
composición	Composition		100% POLIPROPILENO 100% Polypropylene		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA ACRILICA 100% Acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

COLECCION OFFICE CREP

COLORES
marino, azúl medio, vino, rojo, azabache, gris, verde, perla, aceituna, azúl / negro bitonada, gris / negro bitonada, café / negro bitonada, morado, cobalto, turquesa, celeste, verde aguamarina, abedul, trigo, arenilla, ambar, rojo / negro bitonada, marino / negro bitonada, beige / negro bitonada, vainilla, angora, olivo, verde jardín, amarillo, café, cereza, eléctrico, mar, blanco óptico, lila, zafiro.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	D751-79 GRAB	Kgs/cm	30
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	D751-79-GRAB	Kgs/cm	30
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	Método 5136 trapezoide	Kgs	25
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	Método 5136 trapezoide	Kgs	30
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 1175	Dobles fricciones	más de 100,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 1175	Dobles fricciones	más de 100,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	2.0 Escala gris 2.0 Escala gris 2.0 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Kgs	25
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Kgs	25
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 3597		2
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 3511		2
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		AATCC 16		5 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.02
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.02
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	0.6 mín / 0.8 máx
				Gauges	mín 24 / 32 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs/m² (1 X 1 m)	325 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA ACRILICA 100% Acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores no solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del poliester (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

APLICACION: tapicería

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en laboratorios de nuestro proveedor; sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

APLICATION: upholstery

Technical information contained here is to our best knowledge true and accurate. However all recomendations or suggestions are made without guarantee, since the condition of use are beyond our control.

OFFIHO®
ITALY

Colección de Tapices 2

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

COLECCION ADISSON

COLORES
plúmbago, shedron, orange camello, mango, verde hoja, pera, tabaco, plata, gris, fiusha, chocolate.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM-D-5035-06	Lbs/cm	82.9
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM-D-5035-06	Lbs/cm	94.9
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	ASTM-D-1424-09	Lbs	15
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	ASTM-D-1424-09	Lbs	17
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4.0 Escala gris 3.0 Escala gris 4.0 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Kgs	25
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Kgs	25
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 3597		2
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 4970		5
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		AATCC 16		4-5 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.02
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.02
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	0.60 mín / 0.80 máx
				Gauges	mín 24 / 32 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs/m² (1 X 1 m)	400 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	25 - 40
composición	Composition		100% FIBRA OLEOFOLICA 100% leophilic fiber		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA VINIL ACRILICA 100% Vinyl acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

COLECCION KANSAS

COLORES
rojo, oxford, oro, chocolate, negro y eléctrico

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D 5034	Lbs	1,306
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D 5034	Lbs	647
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	ASTM D 1424-96	Lbs	54
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	ASTM D 1424-96	Lbs	36
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4.5 Escala gris 4.5 Escala gris 4.5 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Lbs	298
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Lbs	154
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 4970		4.5
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		NMX-A-165/2-INNTEX-1995		4 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	0.60 mín / 0.80 máx
				Gauges	mín 24 / 32 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs (1 X 1 m)	340 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	55 - 60
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA VINIL ACRILICA 100% Vinylc acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

COLECCION OLIMPYA

COLORES
rojizo, naranja, oxford, tobaco, negro y plúmbago

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D 5034	Lbs	1,306
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D 5034	Lbs	647
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	ASTM D 1424-96	Lbs	54
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	ASTM D 1424-96	Lbs	36
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4.5 Escala gris 4.5 Escala gris 4.5 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Lbs	298
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Lbs	154
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 4970		4.5
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		NMX-A-165/2-INNTEX-1995		4 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	0.60 mín / 0.80 máx
				Gauges	mín 24 / 32 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs (1 X 1 m)	340 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	55 - 60
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA VINIL ACRILICA 100% Vinylc acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

Colección de Tapices 2

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresion.

COLECCION ALESSIA

COLORES
red, mango, oxford, paja, negro y eléctrico

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D 5034	Lbs	1,306
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D 5034	Lbs	647
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	ASTM D 1424-96	Lbs	54
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	ASTM D 1424-96	Lbs	36
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Pie	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
resistencia a la abrasión	Abrasion strenght	Trama	ASTM D 4157	Dobles fricciones	más de 30,000
dureza del tinte al frote	Color fastness		NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4.5 Escala gris 4.5 Escala gris 4.5 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	ASTM D 4034	Lbs	298
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	ASTM D 4034	Lbs	154
resistencia a los solventes	Solvent resistence		ASTM D 4970		4.5
resistencia al piling	Piling resistence		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistence		ASTM E-84 (ANSI 2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidéz del color a la lúz	Color fastness to light		NMX-A-165/2-INNTEX-1995		4 Escala gris
resistencia a la acetona	Celone resistence		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3597	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3597	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm	0.60 mín / 0.80 máx
				Gauges	mín 24 / 32 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	grs (1 X 1 m)	340 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			m	55 - 60
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Suport composition (backing)		100% RESINA VINIL ACRILICA 100% Vinylc acrylic resine		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra oleofínica); es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

COLECCION MICRO-ESPACIAL

COLORES
oxford, plomo, verde limón, naranja, lila, azúl claro, azúl rey, marino, negro, café oscuro, rojo y rosa fuerte.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	7
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	6
elongación a la ruptura	Extension at break	Pie	ASTM D751-79	%	42
elongación a la ruptura	Extension at break	Trama	ASTM D751-79	%	120
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	25
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	14
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
cambio de color a la abrasión	Color change on abrasion		MATINDALE SATRA TM31	REV	51 200
dureza del tinte al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	4 4 4
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	5
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	4
resistencia a la acetona	Resistence cetone		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA/PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability		AATCC 158	%	2
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	MM	1.5 mín / 2.5 máx
				Gauges	mín 60 / 100 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	CM	130 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	GR/M²	230 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			MTS	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Suport composition		100% ALGODÓN 100% Cotton		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

COLECCION MALLA FURNY

COLORES
negro, naranja, limón, beige, gris, plata, rojo, vino rey, océano, cobalto y azúl rey.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	16
resistencia a la ruptura	Tensile strenght	Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	8
elongación a la ruptura	Extension at break	Pie	ASTM D751-79	% Mín.	50
elongación a la ruptura	Extension at break	Trama	ASTM D751-79	% Máx.	100
resistencia al desgarre	Tear strenght	Pie	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	30
resistencia al desgarre	Tear strenght	Trama	MÈTODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	14
hidrorrepelencia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
cambio de color a la abrasión	Color change on abrasion		MATINDALE SATRA TM31	REV	80 000
dureza del tinte al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO Dry HUMEDO Wet ALCOHOL-H_2O	3 Escala gris 3 Escala gris 3 Escala gris
resistencia a la costura	Seam strenght	Pie	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	5
resistencia a la costura	Seam strenght	Trama	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	4
resistencia a la acetona	Resistence cetone		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA/PASS
estabilidad dimensional	Dimensional stability		AATCC 158	%	2
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	MM	0.60 mín / 0.70 máx
				Gauges	mín 24 / 28 máx
ancho	Width		ASTM D751 - 79	CM	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	GR/M²	250 ± 10%
longitud de rollo	Roll lenght			MTS	30 - 65
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salúd e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

APLICACION: tapicería

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en laboratorios de nuestro proveedor; sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

APLICATION: upholstery

Technical information contained here is to our best knowledge true and accurate. However all recomendations or suggestions are made without guarantee, since the condition of use are beyond our control.